

板厚 (mm)	幅		
	100mm	200mm	300mm
0.0015 ~ 0.012	+/-5%	-	-
0.012 ~ 0.025	+/-5%	+/-0.0010	+/-0.0013
0.025 ~ 0.10	+/-0.0013	+/-0.0015	+/-0.0019
0.10 ~ 0.25	+/-0.0025	+/-0.0025	+/-0.0030
0.25 ~ 0.50	+/-0.0038	+/-0.0051	+/-0.0064
0.50 ~ 1.00	+/-0.0051	+/-0.0089	+/-0.0127
1.00 ~ 1.90	+/-0.0089	+/-0.00127	+/-0.0254

公差表示は箔厚に対してのパーセンテージ、ミリメートルです。圧延する合金の種類により公差は異なります。